

Соотношение между классом и марками бетона по прочности при нормативном коэффициенте вариации $v = 13,5\%$

| Класс бетона | Средняя прочность данного класса, кгс/кв.см | Ближайшая марка бетона |
|--------------|---|------------------------|
| B3,5 | 45,8 | M50 |
| B5 | 65,5 | M75 |
| B7,5 | 98,2 | M100 |
| B10 | 131,0 | M150 |
| B12,5 | 163,7 | M150 |
| B15 | 196,5 | M200 |
| B20 | 261,9 | M250 |
| B22,5 | 294,5 | M300 |
| B25 | 327,4 | M350 |
| B26,5 | 359,4 | M350 |
| B30 | 392,9 | M400 |
| B35 | 458,4 | M450 |
| B40 | 523,9 | M550 |
| B45 | 589,4 | M600 |
| B50 | 654,8 | M600 |
| B55 | 720,3 | M700 |
| B60 | 785,8 | M800 |